



CMA  
22 rue de l'industrie  
ZAC de l'Ethole  
39600 ARBOIS  
FRANCE

Tél : 03 84 37 01 26

Email : [contact@abrasif-cma.com](mailto:contact@abrasif-cma.com)  
Site internet : [www.abrasif-cma.com](http://www.abrasif-cma.com)

## Caractéristique technique - C832 S

<i>Nom du produit</i>	C832 S			
<i>Support</i>	PAPIER POIDS C - D			
<i>Liant</i>	RESINE / RESINE			
<i>Minéral</i>	OXYDE D'ALUMINIUM			
<i>Structure</i>	SEMI-OUVERTE			
<i>Additif</i>	Stéaraté			
<i>Spécification</i>	1440			
<i>Granulométrie</i>	40	60	80	100
	120	150	180	220
	240	280	320	360
	400	500	600	800
<i>Forme</i>	Bandes Rouleaux Disques			
<i>Domaine d'application</i>	Automobile Composite Vernis / Laque			
<i>Application</i>	<p>PONÇAGE VERNIS EN GÉNÉRAL. PONÇAGE À SEC DES VERNIS ET PRIMAIRE DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE. FINITION DES LAQUES POLYURÉTHANES.</p> <p>Poids C = #240 à #800 Poids D = #40 #60 à #220</p> <p>Mise à jour le 26-02-2019</p>			